

FICHA TÉCNICA
CALIZA

Apresentação do produto

O revestimento CALIZA tem por característica apresentar em seu acabamento pontos refletivos prateados e cobreados. É um revestimento de baixa espessura que proporciona um acabamento diferenciado e exclusivo à sua obra. O sistema de aplicação do CALIZA consiste na combinação do Primer + Revestimento + Gel para proporcionar uma resistência e proteção de alta qualidade.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
CALIZA: 2,80 a 3,50 kg/m ² * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.	Ao toque: 6 horas Para receber o GEL CALIZA: 24 horas (no mínimo) Cura total: 100 horas	Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.

Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilizar desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC.

Utilize como fundo nosso PRIMER PARA TEXTURADOS para proporcionar e garantir a proteção, aderência e qualidade do revestimento CALIZA.

Espalhar o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto. Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, fazer movimentos circulares com pressão leve a moderada, como se estivesse fazendo o efeito de um reboco desempenado. A característica deste produto é que o acabamento fique alisado e os riscos com padrões mistos de direção.

Após o tempo de secagem ideal, aplique uma demão do produto GEL CALIZA para garantir a proteção e qualidade do produto. O GEL CALIZA pode ser aplicado na cor desejada ou ainda incolor, mantendo o aspecto natural do produto.

Dicas importantes

Indispensável o preparo da superfície e o uso do PRIMER PARA TEXTURADOS na cor do revestimento CALIZA.